



SPEC PVC - TRÅD

Plastbelagt flettverk:

Høyde:	320-4000 mm
Maskevidde:	50 mm. Faktiska maskbredd är 56 mm = diagonal på 79 mm, dvs en ½ maske er 39,5mm
Tråd diameter:	2,5 / 3,0 mm
Strekfasthet:	Rm 500-600 N/ mm ²
Belegg:	Zink 60-80g/m ² + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

Plastbelagt bølgetråd (topp/bunn tråd)

Betegnelse:	PB 4045
Tråddiam.:	4,0 / 4,5 mm
Strekfasthet:	Rm 600 – 850 N/mm ² .
Belegg:	60 - 80 g/m ² + PE Coating
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

Plastbelagt bendsletråd (festetråd)

Betegnelse:	PG 2025
Tråddiam.:	2,0 / 2,5 mm
Vekt:	10 kg pr 100 m
Strekkfasthet:	Rm 450 – 550 N/mm ² .
Belegg:	60-80g/m ² + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

Plastbelagt sytråd

Betegnelse:	PG 1418
Tråddiam.:	1,4 / 1,8 mm
Strekkfasthet:	Rm 300 – 550 N/mm ² .
Belegg:	60-80g/m ² + sintering
Farge:	RAL 9005 Sort / RAL 6009 Grønn / RAL 7016 Antrasit / RAL 7030 lys Grå

Skader og vedlikehold

Gjerdemateriellet trenger i utgangspunktet ingen vedlikehold. Dog vil ytre påkjenninger / forurensning kunne medføre slitasje og skade på gjerdet og et generelt vedlikehold anbefales for å forhindre at større skader utvikles over tid.

Ved skader på overflaten (galvaniseringen), vil overflatens korrosjonshindrende egenskaper være svekket.

Overflateskade utbedres med Jernoksyderende primer, Zinkspray eller Galvafroid.

Garantitid

VFZ, 20 års garantitid mot korrosjon under normale forhold og uten skader på overflate.

PVC, Belegg, 10 års garantitid mot korrosjon under normale forhold og uten skader på overflate.